


TICIANA®
DELUXE



MODELLA

моделирующая штукатурка



TICIANA®
DELUXE

Modella



Моделирующая штукатурка

- ✓ стойкость к механическим воздействиям
- ✓ скрывает незначительные дефекты
- ✓ атмосферостойкая
- ✓ легко наносится и структурируется

1 кг 1 м²

TICIANA[®]
DELUXE

MODELLA

- ◎ Стойкость к механическим воздействиям
- ◎ Идеально скрывает незначительные дефекты
- ◎ Атмосферостойкая
- ◎ Легко наносится и структурируется



TICIANA®

DELUXE

Характеристики

Связующее	На основе акриловой дисперсии
Размер частиц (зернистость)	0,2-1,0 мм
Расход при рекомендованной толщине слоя	1-1,9 л/м ²
Рекомендованная толщина слоя	1,5-2,0 мм
Время высыхания	48 часов при температуре +20°C и нормальной влажности
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +5°C
Транспортирование и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C. Возможно хранение и транспортировка до -30°C, не более 1 месяца
Срок хранения	12 месяцев
Белизна	89,2%

Совет мастера

При создании дизайна поверхности, имитирующей каменные блоки, для прорезания рустов в штукатурке в качестве режущего инструмента можно использовать сверло по стеклу и кафелю или перовое сверло для дерева. Для проявления структуры поверхности и цветового контраста рекомендуем нанести на высохшую штукатурку слой заколерованного лессирующего лака Luminor. При обработке больших поверхностей рекомендуем наносить лак малярным валиком, а его излишки удалять венецианской кельмой «на сдир». Поверхность будет выглядеть более реалистично, если отдельные «блоки» оклеить по русту малярным скотчем и обработать лаком, отличающимся по оттенку от основного цвета.

TICIANA®
DELUXE

Способ нанесения:



Кельма



Шпатель

Фасовка: 0,9|8|15 л.



КОНТАКТЫ

центральный офис ABC FARBEN:

Россия, 394036 г. Воронеж;

пр-т Революции, д. 1/1,

тел.: (473) 300 37 36

e-mail: info@abcfarben.ru

Менеджер по продаже

8 (920) 466-69-37

www.abcfarben.ru